


# 857

## ИЗОЛИРУЮЩИЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК

REGISTER 13

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- блокирует различные органические вещества, содержащиеся в древесине
- подчеркивает цвет и текстуру древесины
- однокомпонентный, готов к применению
- водно-дисперсионный, не содержит растворителей, не содержит НМП
- быстро сохнущий, прекрасно поддается шлифовке
- пригоден для полов с подогревом



### ПРИМЕНЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ)



PARQUET

Предназначен для обработки:

- паркета из экзотических, фруктовых и сильно впитывающих пород древесины, а также окуреного дуба и пробковых полов
- старых полов в процессе санации.

перед нанесением водно-дисперсионных лаков Eurocol

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая сополимерная дисперсия
Цвет	Белый
Плотность смеси	ок. 1,04 г/см <sup>3</sup>
Консистенция	Низкая вязкость
Показатель pH при 20°C	4,5
Очиститель	Вода (для незатвердевшего)
Условия использования	мин. 15 °C температура пола, мин. 18°C температура материала и помещения, относит. влажность воздуха 35-75%, рекомендуемая < 65%
Способ нанесения	валик из микроволокна (арт. 75082)
Расход	Валик: 100-120 г/м <sup>2</sup> на слой
Время подсушки слоя	2-4 ч. межслойная сушка
Время подсушки до нанесения лака	не менее 6 часов, но не более 36 часов.
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной не вскрытой упаковке (не смешанные компоненты).
Условия хранения	в оригинальной не вскрытой упаковке при нормальной температуре (5 - 30°C)

# 857

## Europrime Block Plus

<b>Морозостойкий продукт</b>	нет
<b>Маркировка по предписанию об опасных веществах</b>	нет
<b>Правила охраны труда и окружающей среды</b>	GISCODE: W3+ DGNB: ЛОС 7,10 %, Уровень качества: 3 LEED: ЛОС 73,4 г/л. DecoPaint EU/2004/42: Этот продукт содержит <140 г/л ЛОС (VOC) abZ nach DIBt Grundsätzen: Z-157.10-49  Содержит 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

### ОСНОВАНИЕ

- Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других слоев, снижающих адгезию. Щели предварительно зашпатлеванными.

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед применением канистру с лаком тщательно встряхнуть!
- Для нанесения грунтовочного лака рекомендуем использовать Eurocol валик из микроволокна (арт. 75082).
- Нанесите грунтовочный лак равномерно и обильно, без пропусков, избегая образования луж и потеков.
- Экзотические виды древесины, «окуренный» Дуб, Бук, Мербау, Венге, Акация, а также породы древесины с высокой поглощающей способностью должны быть обработаны в 2 слоя.
- Промежуточное время для подсушки между слоями прикл. 2-4 часа.
- Последующее нанесение лаков Eurocol следует производить не ранее чем через 6 часов после нанесения изолирующего грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus, но не позднее 36 часов.
- В течение промежутка 6 - 36 часов возможно нанесение лака без промежуточной шлифовки. Промежуточные шлифовки абразивной сеткой Р 150 улучшают внешний вид покрытия.
- В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

### УКАЗАНИЯ

- Соблюдайте указания Технической информации и инструкции Паспорта безопасности и на совместно используемые материалы, покрытия!

### УПАКОВКА

10 л одноразовая тара нетто (60 шт. паллет).

### ДЛЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и информации о продукте становятся недействительными!

Издание от 2015-11-03  
заменяет издание от 2012-11-15

Version No.: 05  
75106\_857-04  
Revision Formular TI: V01