

Грунтовка PU 5 EXPRESS

(Voranstrich PU 5 Express)



- > для внутренних работ
- > для впитывающих оснований
- > однокомпонентная
- > на полиуретановом вяжущем
- > готовая к использованию
- > подходит как паробарьер
- > подходит для полов с подогревом
- > без растворителей и воды
- > особо низкая эмиссия, EC1-PLUS
- > очень быстрое высыхание



Свойства

Высококачественная, однокомпонентная, не содержащая растворителей и воды грунтовка на полиуретановой основе с очень быстрым высыханием.

Назначение

Только для внутренних работ для грунтования впитывающих, сильно впитывающих, а также пылящих стяжек перед нанесением клеев на основе полиуретанового вяжущего и MS-полимеров, а также плиточных клеев. Подходит для полов с подогревом и использования стульев на роликах. Используется также как паробарьер при повышенной остаточной влажности (до 4% CM-%) цементных стяжек при устройстве полов без подогрева. **Упаковка и хранение** для полов с подогревом по согласованию/

Упаковка и хранение

Фасовка:

Канистра 11 кг, на поддоне 42 шт. (462 кг)

Хранение:

В закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5°C.

Срок хранения 8 месяцев (от даты производства).

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Плотность: | ок. 1,2 г/см ³ |
| Оптимальная температура проведения работ: | от +16°C до +22°C |
| Время высыхания: | ок. 2 ч в качестве грунтовки ок. 12 ч в качестве паробарьера |
| Расход: | ок. 100-150 г/м ² в зависимости от основания в качестве грунтовки ок. 300-450 г/м ² в зависимости от основания в качестве паробарьера (нанесение в 2 слоя) |

Применение

Инструменты:

Мелкопористый валик из вспененного материала, велюровый валик с коротким ворсом, резиновый шпатель, маховая кисть.

Основание

Основание должно быть сухим, твердым, прочным, незамерзшим, очищенным от пыли, грязи, масел, жира и других веществ, препятствующих адгезии и соответствовать требованиям строительных норм.

При использовании в качестве паробарьера допустима повышенная остаточная влажность основания.

Клеевые системы

Подходит для нанесения на распространенные строительные минеральные основания, а именно на цементные стяжки, фанеру, стяжки на основе сульфата кальция, асфальт и др.

Не подходит для нанесения на пластмассу, металл, водоотталкивающие основания.

Использование в качестве грунтовок:

Грунтовку PU 5 Express хорошо взболтать и при помощи подходящего инструмента (коротковорсового велюрового валика) нанести тонким слоем на основание не допуская образования лужиц. Время высыхания составляет 2 часа!

Использование в качестве паробарьера:

Грунтовку PU 5 Express хорошо взболтать и при помощи подходящего инструмента (коротковорсового велюрового валика) нанести тонким слоем на основание не допуская образования лужиц. В целях создания надлежащего паробарьера необходимо крестообразно нанести два-три слоя грунтовки PU 5 Express. Время высыхания между слоями составляет ок. 1 час в зависимости от температурно-влажностных условий в помещении.

При выравнивании полов наливными составами или шпаклевками, а также укладке плитки еще влажную грунтовку

PU 5 Express обильно (с избытком) посыпают высушенным на огне кварцевым песком фракции 0,3-0,8 мм. Не приклеившиеся излишки кварцевого песка начисто удаляются после высыхания основания (при помощи веника или пылесоса). Посыпать кварцевым песком необязательно, если в течение 24 часов после нанесения грунтовки производится укладка на двухкомпонентный полиуретановый клей или клей на основе MS-полимеров.

Важные указания

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5 °С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Охрана труда

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.